

技术数据表 (TDS) :

## HT-760UV 系列



凯虹油墨®

Vers.2

2015-2-28

专为各种 PC, PET, PMMA 等塑胶片材开发的多功能、无卤素、UV 干燥型丝印油墨。具有快速、低能量固化, 油墨附着力优、遮盖力强等特性, 油墨印刷后可直接过 UV 灯固化。

### 应用范围:

薄膜开关, 面板及标签等 PC, PET, PMMA 片材的表面印刷。

200~400mj/cm<sup>2</sup>; 100~200mw/cm<sup>2</sup>

### 混合比例:

由于产品是单组份, 油墨开罐搅拌均匀后即可使用, 无需添加固化剂, 稀释剂。

### 注意事项:

- 1、印刷前油墨应搅拌均匀;
- 2、油墨不可直接曝露于紫外线或阳光下, 以免油墨意外固化, 用后及时封闭;
- 3、取用油墨时, 若不小心粘在皮肤上, 立即用肥皂水冲洗干净, 否则有可能出现皮肤过敏现象;
- 4、保质期为半年。

### 产品特性:

- \* 柔软性优异
- \* 遮盖力特佳
- \* 冲剪成型性好
- \* 字图清晰度高
- \* 附着力特佳
- \* 层间附着力好

### 说明:

以上信息和数据是基于我们的实验条件和经验, 并不构成我们对该产品及其使用的承诺和保证。

在批量使用前, 请充分进行测试以确保该产品符合您的要求。

我们只保证提供合乎要求的产品, 对于由于疏忽大意或任何恶意使用造成的损失或人员、设备的损伤, 我们概不负责。

### 干燥条件:

通常情况下, 该油墨印刷后可以直接过 UV 灯建议能量:

Coloron